


表面拡散加熱処理されたサファイア



(写真1)



(写真2) Photo by Ikuo Atsumi

表面拡散加熱処理されたサファイア（写真1）は沃化メチレンに液浸すると通常、ファセットエッジに色溜まりを伴った特有のレリーフ（写真2）が観察される。

*AGL では表面拡散加熱処理されたサファイアは以下の表記およびコメントを行っている。

鉱物名	天然コランダム
宝石名	サファイア
開示コメント	外部からの元素の拡散加熱処理が行われています。
備考	外縁部に沿った色の分布が認められます。

文：渥美郁男